FORMULATION ADAPTEE A HYDRO'WAY

CT 1000

VERNIS BI-COMPOSANT



UTILISATION

• Protection préconisée pour sols Hydro'way®

PROPRIÉTÉS

• Redonne de l'éclat
• Aspect Brillant
• Consommation au m² : de 140 à 170 gr/m² selon la nature du support.

DESCRIPTION

CT1000 est un vernis protecteur, Bi composant destiné à l'entretien périodique des sols Hydro'way ®. Résistant aux UV et aux intempéries.

CONDITIONNEMENT

• Composant A (4 kilos / résine) : en seau métal
• Composant B (1 kilo / durcisseur) : en bidon plastique
• Ratio d'emploi :
4/5 résine
1/5 durcisseur
• Temps d'utilisation : pour une température à 20°C 1 heure maximum.
• Stockage à l'abri du gel et de fortes températures (< 35° C)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas mélanger avec des nettoyants ou autres produits acides. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soins. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. N'utiliser que dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter la personne exposée à l'air frais. Se référer à la fiche donnée sécurité du produit.

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyage au nettoyeur Haute pression, à distance raisonnable, et en eau froide.



2. Temps de séchage : 1 journée.

3. Préparation :



Vider le durcisseur dans la résine



Mélanger manuellement 2 minutes

4. Appliquer **CT 1000** au rouleau de 500 mm (pour les grandes surfaces) et au rouleau de 200 mm (pour les bords des murs, bordures) en couche croisées.



L'emploi d'un pinceau est à proscrire (surchage par rapport au rouleau)

5. Temps de séchage de 8 heures sans pluie.
Carrosable à partir de 24 h.



JDM Expert
Zone d'activité - 42130 Montverdun
Tél 04 77 97 59 88 - Fax 04 77 97 57 62
www.jdm-expert.com